

ficha tecnica

ES

Especificaciones

Rigid Core SPC	EN 15102	DoP WPC2026
Medidas	Panele	900 x 2800 x 5 (0.25mm PET) mm
	Caja	2 paneles / 5.04 m² / 55.5 kg
	Paleta	22 / 110.88 m² / 1295 kg
Densidad	EN ISO 23996	± 2100 kg/m³
Sistema de instalación		Machihembrado - 2 caras
Biselado		Sin bisel
Diferentes paneles		4
Textura		Estructura de mármol
Tratamiento final		Alto brillo 105%
		No aplicable
Capa superficial		0,25 Película PET
Garantia	Uso residencial	15 años
	Uso comercial	10 años

Características técnicas

Característica		Metodo	Req. min.	Risultato
Classificación de resistencia al fuego		EN 13501-1		C-s2, d0
Variación dimensional		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Resistencia a los rayos UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Resistencia a los arañazos		EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Resistencia a las manchas		EN 438-2		Grupo 1 y 2 : Grado 5 Grupo 3 : Grado 5
Resistencia al calor		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.041 m²K/W

ficha tecnica

ES

Medio ambiente

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Certificados y etiquetas ambientales			Phthalate free, IAC Gold, A+
REACH			Conforme
TVOC (28 días)	EN 16516		< 5 µg/m³
Contenido reciclado			29 %
Liberación de metales pesados y elementos específicos	EN 12149		ND
Liberación de monómero de cloruro de vinilo	EN 12149		ND
Emisión de formaldehído			
CE-Marking - EN 15102	 EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080	< 0.003 mg/m³

Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.lamett.es

