

ficha tecnica

ES

Especificaciones

Rigid Core SPC	EN 15102	DoP WPB2026
Medidas	Baldosa	389 x 778 x 4 mm
	Caja	8 baldosas / 2.421 m² / 19.95 kg
	Paleta	36 / 87.156 m² / 746 kg
Densidad	EN ISO 23996	± 2050 kg/m³
Sistema de instalación		Machihembrado - 4 caras
Biselado		Bisel pintado
Diferentes baldosas		3
Textura		Estructura de piedra
Tratamiento final		Brillo estándar (5-8%)
		UV antimicrobiano
Capa superficial		No aplicable
Garantía	Uso residencial	15 años
	Uso comercial	10 años

Características técnicas

Característica		Metodo	Req. min.	Risultato
Classificación de resistencia al fuego		EN 13501-1		B-s2, d0
Variación dimensional		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Resistencia a los rayos UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Resistencia a los arañazos		EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Resistencia a las manchas		EN 438-2		Grupo 1 y 2 : Grado 5 Grupo 3 : Grado 5
Resistencia al calor		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.039 m²K/W

ficha tecnica

ES

Medio ambiente

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Certificados y etiquetas ambientales			Phthalate free, IAC Gold, A+
REACH			Conforme
TVOC (28 días)	EN 16516		< 5 µg/m³
Contenido reciclado			29 %
Liberación de metales pesados y elementos específicos	EN 12149		ND
Liberación de monómero de cloruro de vinilo	EN 12149		ND
Emisión de formaldehído			
CE-Marking - EN 15102	 EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080	< 0.003 mg/m³

Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.lamett.es

