

Tana 190

ficha tecnica

ES

Especificaciones

Multicapa	EN 13489	DoP PQ2022-9
Medidas	Plancha	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Caja	6 planchas / 2,166 m ² / 20,62 kg
	Tablas completas	5
	Paleta	50 / 108,3 m ² / 1031 kg
Densidad	EN 323	± 650 kg/m ³
Sistema de instalación		Machihembrado
Capa superior		Roble europeo (Quercus robur)
Núcleo		Eucalipto (Eucalyptus spp.)
Capa de refuerzo		Álamo (Populus euramericana)
Grading		Rústico AB+
Textura		Ligeramente cepillado
Biselado		4V
Nivel de brillo a 60°		5 %
Tratamiento final		Laca UV mate
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	previa solicitud
Clase de uso	EN 13489	Clase 23 Uso doméstico intensivo 

Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados			REACH, A
Classificación de resistencia al fuego	 EN 13501-1		Dfl-s1
Resistencia al deslizamiento	 CEN/TS 15676		SRV "dry" 50
Emisión de formaldehído	 EN 717-1	≤ 0.124	
Contenido pentachlorofenol	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	No contiene pentaclorofenol
Calefacción por suelo radiante	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R= 0.11 OK (máx +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.lamett.es



Tana 190

Rústico AB+

ES

Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Rústico
Variación del color	Media - Alta
Nudos sanos	Permitido; Ø ≤ 60mm
Nudos caídos	≤ 2 por tablón; Ø ≤ 40mm
Albura	< 20% de la anchura
Grieta en testa	≤ 2 por tabla; < 3mm de ancho, < 200mm de largo
Grieta de superficie	Permitido
Agujero de insecto	No autorizado
Deterioro	No autorizado
Vena azul/amarilla	No autorizado
Núcleo profundo	No autorizado
Huellas de máquina	No autorizado



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

